


aislamiento término



Espuma rígida de poliestireno expandido elastificado EEPS, de origen negro, para aumentar su poder de aislamiento térmico y acústico

Dimensiones.- 1000 x 1000 x espesor mm

Estándar
Producto sin tratamiento acústico



Interior de TR-0-Impact
Producto con tratamiento acústico



El efecto "muelle" de la elastificación favorece el comportamiento masa + muelle + masa, aportando así poder de aislamiento acústico.

Característica	Norma	Valor	
Tipo de celda	UNE-EN 13163	Cerrada	
Gas entre celdas		Aire	
Conductividad Térmica	UNE-EN 12667-12939	0.033 W/mk	
Clase de reacción al fuego	UNE-EN 13501-1	E	
Resistencia a flexión	UNE-EN 12089	BS 50 = 50 kPa	
Resistencia a compresión 10 % deform.	UNE 826	CS (10) 30 = 30 kPa	
Estabilidad dimensional condiciones de laboratorio	UNE-EN 1603	DS(N) 2 = ± 0,2 %	
Estabilidad dimensional condiciones específicas	UNE-EN 1604	≤ 1 %	
Rigidez dinámica	UNE-EN 29052-1	10 mm	SD15 (≤ 15 MN/m³)
		15 mm	
		20 mm	SD15 (≤ 15 MN/m³)
		25 mm	
Resistencia térmica	UNE-EN 12939 UNE-EN 12667	10 mm	0,30 m²K/W
		15 mm	0,45 m²K/W
		20 mm	0,60 m²K/W
		25 mm	0,75 m²K/W
		30 mm	0,90 m²K/W
		40 mm	1,20 m²K/W
50 mm	1,50 m²K/W		
Código de designación			
EEPS - EN 13163 – L(3) – W(3) – T(2) – S(5) – P(10) - BS50 - DS(N)2 – SD15			

Corte perimetral o Machimbreado





aislamiento ruido de impacto




	Espesor mm	Rigidez dinámica S' – MN/mm ²	Índice reducción ΔL_w – dB
Reducción del nivel de presión acústica* ΔL (anexo C, UNE-EN 12354-2)	10, 15	15	32,55
	20, 25,30 40, 50	15	36,07
* Losa flotante de 5 cm de hormigón armado con baldosa cerámica de 3 cm de espesor			

NIVEL DE PRESIÓN A RUIDO DE IMPACTO (UNE-EN 12354-2)

Tipo de forjado		Peso propio kg/m ²	Sin aislamiento $L_{n,eq}$	Con aislamiento $L'_{n,w}$ TR-0-Impact 10/15 mm
Unidireccional bovedilla cerámica	16 + 4 (canto 20 cm)	210	82,72 dB	50,17 dB
	21 + 4 (canto 25 cm)	250	80,07 dB	47,52 dB
	26 + 4 (canto 30 cm)	290	77,82 dB	45,27 dB
Unidireccional bovedilla hormigón	16 + 4 (canto 20 cm)	240	80,69 dB	48,14 dB
	21 + 4 (canto 25 cm)	300	77,30 dB	44,75 dB
	26 + 4 (canto 30 cm)	350	74,96 dB	42,41 dB
Bidireccional – reticular Nervio 10 cm, entreje 80 x 80	20 + 5 (canto 25 cm)	433	71,72 dB	39,17 dB
	25 + 5 (canto 30 cm)	510	69,24 dB	36,69 dB
	30 + 5 (canto 35 cm)	577	67,36 dB	34,81 dB

El valor del nivel de presión acústica debe ser igual o menor a **65 dB** (CTE – DB – HR)

SISTEMA DE COLOCACIÓN.-



- 1) Compensar irregularidades de la superficie del forjado
- 2) Colocar tiras laterales de **DonPól Termoacústico TR-0-Impact**
- 3) Distribuir planchas de **DonPól Termoacústico TR-0-Impact** sobre toda la superficie
- 4) Cubrir las planchas con una capa separadora (film de polietileno de galga 200)
- 5) Distribuir una capa de hormigón armado (mallazo de \varnothing 6 a 20 x 20 cm) de unos 5 cm de espesor
- 6) Colocar las baldosas del suelo con un mortero adhesivo
- 7) Distribuir una masilla (silicona o similar) sobre todo el perímetro, esta masilla será el asiento del rodapié.

8) Colocar el zócalo lateral (rodapié) sobre la masilla del perímetro.